

DESCRIÇÃO

Tinta Impermeabilizante elaborada com moderna tecnologia, proporciona grande durabilidade e impermeabilidade. Forma película flexível e impermeável, sendo indicado para proteção de fachadas de alvenaria e concreto. A Kisatech Tinta impermeabilizante, é uma tinta com acabamento fosco e uma solução para proteger as fachadas contra ações das intempéries, como a maresia, sol, poluição e chuvas.

CLASSIFICAÇÃO: NBR 11702 tipo 4.5.16 e atende a NBR 13321

COMPOSIÇÃO

Resina acrílica pura em emulsão aquosa, água, pigmentos orgânicos e inorgânicos isento de metais pesados, cargas inertes, fungicidas, algicidas e aditivos.

RENDIMENTO ACABADO

De acordo com a norma ABNT NBR 14942, mínimo de:

Galão - 14m²/3,6 litros e 12,6m²/3,24 litros;

Lata - 70m²/18 litros e 63m²/16,2 litros;

DESEMPENHO

ABNT NBR 15079-1

Poder de cobertura de tinta seca de acordo com ABNT NBR 14942 $\geq 4,0\text{m}^2/\text{L}$

Poder de cobertura de tinta úmida de acordo com ABNT NBR 14943 $\geq 80\%$

Resistencia a abrasão úmida com pasta abrasiva de acordo com ABNT NBR 14940 ≥ 150 ciclos

Teor de composto orgânicos voláteis de acordo com ABNT NBR 16388 $< 100\text{g/L}$

Resistencia à tração na ruptura de acordo com ANBT NBR 16548 e 13321 $> 1,5\text{Mpa}$

Alongamento na ruptura de acordo com ABNT NBR 16548 e 13321 $> 100\%$

Também:

Permeabilidade ao vapor d'água de acordo ISO 7783-2 e EM 1062-2, alta permeabilidade.



CORES

Branco, e cores no Sistema Tintométrico Colorline

APLICAÇÃO E DILUIÇÃO

Rolo de lã de pelo médio ou pincel
Todas as demãos: máximo 10% água

DEMAOS

Mínimo 3 demãos
6 horas entre demãos.

ACABAMENTO

Fosco liso.

EMBALAGEM

É fornecida nas embalagens de 3,6 litros e 18 litros.

TEMPO DE SECAGEM

Ao toque: 1 hora
Entre demãos: 6 horas

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deverá estar limpa, seca, coesa, isenta de mofo, gordura, graxa ou qualquer outro material que possa comprometer a aderência da tinta. (Norma ABNT NBR 13.245).

- **Reboco novo:** Lixar e eliminar o pó. Aguardar secagem e cura por, no mínimo, 28 dias. Aplicar KILLING SELADOR ACRÍLICO.
- **Reboco fraco, caiação, descascamento, partes soltas:** Raspar ou escovar, eliminar o pó e partes soltas. Aplicar KILLING FUNDO PREPARADOR DE PAREDES.
- **Imperfeições rasas:** Corrigir com KILLING MASSA ACRILICA, em superfícies externas e internas, ou KILLING MASSA CORRIDA em superfícies Internas.
- **Imperfeições profundas:** Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura por, no mínimo, 28 dias. Aplicar KILLING SELADOR ACRILICO.
- **Manchas de gordura ou graxa:** Lavar com solução de detergente e água, enxaguar e aguardar a secagem.
- **Partes mofadas:** Lavar com solução de água sanitária e água em partes iguais, enxaguar e aguardar secagem.

RECOMENDAÇÕES

Não aplicar em condições adversas: temperatura abaixo de 10°C e umidade relativa do ar superior a 90%;

Nas duas primeiras semanas após a pintura, chuvas irregulares podem provocar manchas. Ocorrendo, lave imediatamente com água toda a área pintada;

Limpar a superfície pintada utilizando esponja macia com detergente neutro;

Enxaguar com água limpa;

Limpar o material de pintura, logo após o uso, com água.

PRODUTOS AUXILIARES

KILLING SELADOR ACRILICO PREMIUM: Fundo pigmentado indicado para uniformizar a absorção de superfícies externas e internas de alvenaria.

KILLING MASSA CORRIDA: Massa lisa para alvenaria em interior. Nivelada e corrige superfícies

KILLING MASSA ACRILICA: Massa lisa para alvenaria em exterior e interior. Nivelada e corrige superfícies

KILLING FUNDO PREPARADOR DE PAREDES: Fundo incolor para uniformizar a absorção e aumentar a coesão de rebocos fracos, gesso, fibrocimento, paredes caiadas etc.

TOXICIDADE: Consulte a FDS – Ficha de Dados de Segurança: 0800 886 3434 ou WhatsApp 51 99719-8794

OBSERVAÇÕES

Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos essencial a utilização do sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) conforme as instruções descritas na embalagem, no Boletim Técnico ou orientações técnicas.