

POXPUR FLEX SILICONE ACÉTICO

FICHA TÉCNICA POXPUR

Data de Atualização: 04/jan/2021

Data de Revisão: 23/abril/2024



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

POXPUR FLEX SILICONE ACÉTICO USO GERAL é um selante monocomponente de uso profissional, uso interno e externo. Com resistência a condições climáticas extremas e proteção antifungo, possui uma grande diversidade de uso, sendo permanentemente elástico com capacidade de movimentação. Produto tixotrópico que cura à temperatura ambiente por meio da umidade do ar e se torna uma borracha flexível.

Usos: Vedação e colagem de alumínio, vidro, azulejo, louça sanitária, box de banheiro.

Composição Química – Selante de Silicone Acético.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICA:

Produto Não Curado:

Aspecto: Massa Tixotrópica

Densidade, 25°C (g/cm3): 0,98 - 1,00

Escorrimento: 0 a 1 mm

Produto Curado:

Dureza Shore A (3 dias): 15 a 25.

Alongamento até Ruptura: 350%.

Tensão de Ruptura: 1,2Mpa.

Resistência à Temperatura Após Cura: -30°C a +120°C

Contração Após a Cura: até 0,6%

APLICAÇÃO:

Temperatura de Aplicação: +5°C a +40°C.

Tempo para Acabamento (23°C/50% U.R.): Aprox. 10 minutos.

Tempo de Película (23°C/50% U.R.): Aprox. 8 minutos.

Tempo de Secagem Final (23°C/50% U.R.): 3mm/24 horas.

MODO DE USAR:

Preparo da Superfície:

O produto deve ser aplicado sobre superfície seca e limpa, isenta de gordura, óleo ou graxa. A não observância destes fatores irá prejudicar a cura e aderência do produto e comprometer o resultado final.

APLICAÇÃO DO PRODUTO:

1. Ao iniciar o manuseio do produto, certifique-se de estar utilizando luvas de látex para evitar o contato com a pele.
2. Cortar a parte superior do tubo. Conectar o bico aplicador.
3. Cortar o bico aplicador em ângulo de 45° na altura compatível com a largura do filete desejado.
4. Posicionar a ponta do bico aplicador sobre a superfície e aplicar o adesivo.
5. Mantenha o bico do cartucho dentro do selante para garantir fluxo contínuo e evitar incorporação de bolhas.
6. Fazer o acabamento da superfície com espátula lisa e adequada, antes do tempo de formação de película.

POXPUR FLEX SILICONE ACÉTICO é fornecido em tubos plásticos com 260g

Armazenado a temperatura de até 25°C e na sua embalagem original lacrada, o produto tem vida útil de 12 meses a partir da data de fabricação.

Caixas com 12 ou 24 unidades de tubos.

Cores: Incolor, Branco, Preto



EMERGÊNCIA E PRIMEIROS SOCORROS:

Ingestão: Não provocar vômito. Consultar um médico.

Contato com a pele: Remover mecanicamente. Lavar com água e sabão. Aplicar um hidratante.

Contato com os olhos: Lavar com bastante água, mantendo as pálpebras abertas. Consultar imediatamente um oftalmologista.

Combate a Incêndios: Espuma, pó químico, dióxido de carbono (CO₂).

Em caso de incêndio poderá ocorrer liberação de monóxido de carbono e óxidos nitrosos.



Em caso de dúvidas ou maiores informações, contate o Departamento Técnico: FONE: (011) 4524-6801

POXPUR INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE ELASTOMEROS
Rua Severino Tescarollo, 331
Dist. Industrial Alfredo Relo - Itatiba/SP
TEL.: (011) 4524-6801

poxpurbrasil

www.poxpur.com.br

POXPUR®
adesivos, selantes e impermeabilizantes