



POXPUR FLEX JUNTAS E CONSTRUÇÃO

FICHA TÉCNICA POXPUR

Data de Atualização: 04/jan/2021

Data de Revisão: 05/jan/2021



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

POXPUR FLEX JUNTAS E CONSTRUÇÃO foi especialmente desenvolvido para obras que requer alta resistência na colagem e vedação entre elementos de estruturas pré-moldados, juntas de dilatação estruturais interna e externa (vertical – fachadas / horizontal – pisos) com excelente resistência a raios U.V. e intempéries. Adere em superfícies de: concreto, alvenaria, madeiras, metais, pedras e vidros. Não escorre, aceita pintura, forte aderência, cola e veda proporcionalmente, elasticidade permanente.

Composição Química – Resinas de Poliuretano.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICA:

Produto Não Curado

Aspecto: Massa Tixotrópica

Densidade, 25°C (g/cm³): 1,60 -1,70

Estabilidade ao Escorrimento (Sag/Slump): Muito boa.

Produto Curado

Dureza Shore A (3 dias): 35 a 45.

Alongamento até Ruptura: > 150%.

Tensão de Ruptura: 0,96Mpa.

Resistência à Temperature Após Cura: -30°C a +70°C

Contração Após a Cura: até 0,4 cm.

APLICAÇÃO:

Temperatura de Aplicação: +5°C a +40°C.

Tempo para Acabamento (23°C/50% U.R): 7 a 10 minutos.

Tempo de Película (23°C/50% U.R): Aprox. 7 minutos.

Tempo de Secagem Final/Total (23°C/50% U.R): 7 dias.

MODO DE USAR:

Preparo da Superfície:

O produto deve ser aplicado sobre superfície seca e limpa, isenta de gordura, óleo ou graxa. A não observância destes fatores irá prejudicar a cura e aderência do produto e comprometer o resultado final.

APLICAÇÃO DO PRODUTO:

1. Ao iniciar o manuseio do produto, certifique-se de estar utilizando luvas de látex para evitar o contato com a pele.
2. Cortar a parte superior do tubo. Conectar o bico aplicador.
3. Cortar o bico aplicador em ângulo de 45° na altura compatível com a largura do filete desejado.
4. Posicionar a ponta do bico aplicador sobre a superfície e aplicar o adesivo.
5. Mantenha o bico do cartucho dentro do selante para garantir fluxo contínuo, e evitar incorporação de bolhas.
6. Fazer o acabamento da superfície com espátula lisa e adequada, antes do tempo de formação de película.

POXPUR FLEX JUNTAS E CONSTRUÇÃO é fornecido em tubos plásticos com 400g e sachês de 870g.

Armazenado à temperatura de até 25°C e na sua embalagem original lacrada, o produto tem vida útil de 12 meses a partir da data de fabricação.

Caixas com 12 ou 24 unidades de tubos / 15 ou 20 sachês.

Cores: Preto, Branco e Cinza.



EMERGÊNCIA E PRIMEIROS SOCORROS:

Ingestão: Não provocar vômito. Consultar um médico.

Contato com a pele: Remover mecanicamente. Lavar com água e sabão. Aplicar um hidratante.

Contato com os Olhos: Lavar com bastante água, mantendo as pálpebras abertas. Consultar imediatamente um oftalmologista.

Combate a Incêndios: Espuma, pó químico, dióxido de carbono (CO2).

Em caso de incêndio poderá ocorrer liberação de monóxido de carbono e óxidos nitrosos.



Em caso de dúvidas ou maiores informações, contate o Departamento Técnico: FONE: (011) 4524-6801

POXPUR INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE ELASTOMEROS
Rua Severino Tescarollo, 331
Dist. Industrial Alfredo Rella - Itatiba/SP
TEL.: (011) 4524-6801

 **poxpurbrasil**

www.poxpur.com.br

POXPUR
adesivos, selantes e impermeabilizantes